

XYLAFER HS

Producto decorativo y protector para la madera

Código: 1018

Descripción

Producto protector y decorativo para la madera en base disolvente, con filtro solar y pigmentos transparentes que aportan una larga protección en exterior.

Propiedades

- Alta resistencia a la intemperie, incluso en zonas de montaña
- Gran elasticidad y resistencia
- Excelente brochabilidad
- Larga protección frente a cambios de clima

Superficies de aplicación

Ideal en madera expuesta en exterior y/o interior, puertas, ventanas, vallados de madera, porches, pasamanos, persianas, así como para superficies de madera en interior, vigas, zócalos, armarios empotrados, mesas, sillas, etc.

Características técnicas

Color:	Caoba, sapelli, roble, castaño, ember, teka, nogal, palisandro
Aspecto:	Satinado
Densidad:	0,92 +- 0,02 k/l
Sólidos en volumen:	54%
Secado al tacto:	6 horas a 20°C y humedad < 60%
Repintado:	24 horas a 20°C
Rendimiento teórico:	8-10 m ² /litro
Aplicación:	Brocha, rodillo, pistola airless. No aplicar con temperaturas inferiores a 8-10°C, ni humedades relativas superiores al 60 %
Dilución:	Diluir la 1ª capa al 5-10% con el disolvente "Disolvente para Sintéticos", (Ferroluz). Para la 2ª y 3ª capa no se hace necesario

Modo de empleo

Remover bien el contenido del envase antes de usarlo y durante su uso.

Madera Nueva:

- La superficie debe estar limpia, suave y seca antes de tratarla. Reparar todos los agujeros y defectos de la superficie, si es necesario lijar hasta conseguir la madera natural.
- Aplicar el producto en todas las superficies en la dirección del veteado de la madera.
- Cuando se aplica más de una capa, se recomienda lijar la superficie entre capa y capa, en la dirección del veteado de la madera, usando un papel de lija apropiado y después limpiar con un trapo libre de polvo.
- En exteriores con condiciones climáticas muy adversas, aplicar tres capas de producto.
- En maderas con alta exposición al sol, aplicar el producto en color, nunca el incoloro.
- Si se quiere proteger la madera contra los hongos e insectos xilófagos (carcomas), antes de aplicar "Xilafer Hs", consultar con nuestro departamento comercial.

Madera Vieja (ya pintada):

- Eliminar totalmente con Decapante los restos de pintura si los hay.
- Proceder a un buen lijado eliminando todo el resto de polvo.
- Aplicar tres capas como si fuese madera nueva.

Observaciones

- No es recomendable pintar con tiempo lluvioso ni en las horas de máximo calor.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 8° C ni con una humedad ambiental superior al 70%.

Tiempo de almacenaje: 12 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial