

## ACUALUZ MATE

Esmalte acrílico al agua, mate

Código: 6032

### Descripción

Esmalte acrílico al agua de acabado mate. Por su excelente adherencia y resistencia la intemperie es perfecto para decorar y proteger. Muy buena brochabilidad y elevadas propiedades de nivelación.

### Propiedades

- Excelente brochabilidad y nivelación
- Muy buena adherencia
- Alta flexibilidad y dureza
- Resistencia a los agentes atmosféricos

### Superficies de aplicación

Especialmente indicado como capa de acabado en superficies exteriores o interiores de madera, metal y obra, previamente imprimadas y tratadas con sus correspondientes procesos.

### Características técnicas

<b>Color:</b>	Blanco
	Amplia gama de colores con sus bases en Sistema Tintométrico
<b>Aspecto:</b>	Mate
<b>Densidad:</b>	1,240 +/- 0,020 Kilos / litro
<b>Sólidos en volumen:</b>	42 +/- 2%
<b>Dilución:</b>	0 – 15% en función de l sistema de aplicación escogido
<b>Aplicación:</b>	Brocha, rodillo, pistola airless
<b>Secado</b>	Secado al tacto: 30min-1 hora a 20º C y 60% humedad relativa
<b>Repintado:</b>	Mínimo: 6 horas a 20º C.
<b>Rendimiento teórico:</b>	9-12 m <sup>2</sup> / litro (según paramento)
<b>Condiciones de aplicación:</b>	Aplicar con temperaturas superiores a + 5º C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse por encima de este límite. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío.

## Modo de empleo

**ACERO:** El soporte debe estar limpio y seco, exento de grasas, aceites, óxido, etc. Eliminar mediante procedimientos manuales o mecánicos.

Sellado: Si la superficie está altamente oxidada, aplicar una o dos capas a brocha de FERRO-UNI o IMPRIMACION POLIVALENTE. Dejar secar 24 horas a 20° C entre capas.

Acabado: Aplicar dos capas de "ACUALUZ". Dejar secar 6-10 horas a 20° C entre capas.

**OBRA (cemento, yeso y derivados):** Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias, polvo, grasa y otros contaminantes. Eliminar mediante procedimientos manuales o mecánicos.

Sellado: Aplicar previamente nuestro BARNIZ FIJADOR ó FIJASOL AL AGUA para dar consistencia. Dejar secar 12 horas a 20° C entre capas.

Acabado: Aplicar dos capas de "ACUALUZ". Dejar secar 6-10 horas a 20° C entre capas.

**MADERA:** Eliminar aceite, grasa y suciedad con detergente neutro o con amoníaco diluido un 15% con agua. Lavar con agua abundante y dejar secar.

Eliminar la pintura envejecida o en mal estado mediante procedimientos mecánicos o manuales. Eliminar polvo.

Sellado: Aplicar una o dos capas de "SELLADORA EXTRA". Dejar secar 12 horas a 20° C entre capas.

Acabado: Aplicar dos capas de "ACUALUZ". Dejar secar 6-10 horas a 20° C entre capas.

**GALVANIZADO:** El soporte debe estar limpio y seco, exento de grasas, aceites, óxido, etc. Eliminar mediante procedimientos manuales o mecánicos.

Sellado: Aplicar una capa de FERRO-UNI ó UNIPRIMER. Dejar secar 12 horas a 20° C.

Acabado: Aplicar dos capas de "ACUALUZ". Dejar secar 6-10 horas a 20° C entre capas.

## Observaciones

**Tiempo de almacenaje:** 24 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.