

FERROLITEX

Código: 7010

Descripción

Pintura para fachadas a base de resinas de Pliolite, que le confiere una alta resistencia al agua y a la intemperie. Alto poder cubriente y de penetración aportando una protección duradera a las fachadas.

Propiedades

- Revestimiento hidrófugo a base de Pliolite para la protección de paramentos exteriores.
- Alta resistencia al exterior
- Gran poder cubriente
- Muy alto rendimiento
- Transpirable, impermeable al agua y permeable al vapor de agua
- Gran penetración en el soporte
- Extraordinaria adherencia
- Excelente lavabilidad

Superficies de aplicación

Para proteger al máximo fachadas con una alta calidad decorativa. Debido a su insolubilidad en agua resulta también adecuado para el pintado de interiores con problemas de humedad.

Características técnicas

Color:	Blanco. Disponibles bases intermedia e incolora para colorear en Sistema Tintométrico.
Acabado:	Mate.
Ligante:	Resina de Pliolite®
Densidad:	1.52 ± 0.1 k/l.
Sólidos en volumen:	50%.
Espesor de película húmeda:	200 µ.
Espesor de película seca:	70 µ.
Secado al tacto:	2 horas a 20°C.
Intervalo de repintado:	Una vez seco.
Dilución:	“Disolvente Sintéticos” (Ferroluz). - 1ª capa 10%; 2ª capa 5%.
Rendimiento:	8 - 10 m2/Lt. según soporte y porosidad.

- Aplicación:** Brocha, Rodillo, Pistola airless.
- Condiciones de aplicación:** La temperatura del ambiente puede variar entre -5°C y 50°C
- Transpirabilidad:** Permeabilidad al vapor de agua según norma UNE EN ISO 7783-1 y 2
sd120μ=0,13m (Alta difusión)

Modo de empleo

Remover bien el contenido del envase antes de usarlo.

Hormigón nuevo:

- Aplicar una sola capa de 250μ húmedas con pistola airless sin diluir, como sistema monocapa. Si la aplicación se realiza con rodillo, tendrán que aplicarse dos capas; la primera diluida con un 5-10% de disolvente sintético y la segunda con una dilución máxima del 5%.
- Sobre superficies ya pintadas deberá eliminar desconchados, pinturas viejas en mal estado, salitre y suciedad en general, para proceder posteriormente como en las superficies nuevas.
- Si el estado general de la pintura vieja o del hormigón fuera altamente degradado, habrá que aplicar previamente nuestro "Barniz Fijador"

Observaciones

Tiempo de almacenaje: 36 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C.

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.