

HORMIFER PRIMER

Código: 9430

Ed.1/21

Descripción

Revestimiennto liso para ser utilizado como imprimación en sistema FERRO-TERM Rellena y da uniformidad a la superficie.

Propiedades

- hidrirepelente
- Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiración del soporte.
- Resistencia a la alcalinidad del soporte, como morteros de cemento, hormigón, ladrillo ...
- Buena adherencia sobre los materiales de construcción habituales.
- Buena resistencia a la intemperie.
- Con conservante antimoho para película, evita la aparición de manchas de hongos y algas sobre su superficie.
- Proyectable por los equipos de aplicación habituales.
- Producto al agua: sin olor a disolvente, de aplicación cómoda y segura y más respetuosa con el medioambiente.
- Inalterable a los álcalis del cemento (insaponificable).
- Producto al agua: sin olor a disolvente, de aplicación cómoda y segura y más respetuosa con el medioambiente. • Baja emisión al aire de compuestos orgánicos volátiles (COV).

Superficies de aplicación

Fondo siloxanico base para Sistema de Aislamiento Térmico para el Exterior – FERRO-TERM También apto para decoración y protección de paramentos interiores, en edificios y locales de uso intensivo.

Características técnicas

Composición:	<i>Vehículo: Copolímeros acrílicos en dispersión y resinas de silicona</i> <i>Pigmentos: Dióxido de titanio y extendedores seleccionados</i> <i>Disolvente: Agua</i>
Aspecto:	Mate
Color:	Blanco (otros colores consultar)
Densidad:	1,67+/- 0,020 Kilos / litro
Sólidos :	62+/- 2%
Dilución:	10- 15 % en agua
Aplicación:	Homogeneizar debidamente el producto, de forma manual, previa aplicación. Aplicar con rodillo o pistola airless
Secado	Secado al tacto: 1 – 2 horas a 20º C y 60% humedad relativa
Repintado:	12 horas a 20ºC
Rendimiento	0,2 kilo/m ² (según paramento)
COV:	Cat. A/c, límite 2010: 40 g/L. Cont. máx. COV: 40 g/L.

Condiciones de aplicación:

Aplicar con temperaturas superiores a + 5º C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse por encima de este límite. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o con fuerte viento o en zonas con previsión de rocío. No aplicar sobre superficies calientes o con fuerte viento

Modo de empleo

El conseguir una buena y duradera aplicación depende en gran medida de un buen diagnóstico y buena preparación del soporte

Asegurar antes de aplicar, que el soporte se ha limpiado correctamente, eliminando totalmente restos de contaminación, grasas, eflorescencias, biodeterioro y todas aquellas sustancias que puedan perjudicar la penetración o adherencia en la superficie

El soporte debe estar cohesionado, si presenta restos de pintura mal adherida o mortero disgregado se deberá sanear y reparar con el producto adecuado.

Aplicar una o dos manos
Acabar con producto elegido

Precauciones y seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.
Consultar etiquetado y ficha de seguridad.

Almacenamiento

Tiempo de almacenaje: 12 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35ºC

Eliminación

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. No verter en desagües o en el medio ambiente.

Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos o a través de un gestor de residuos autorizado. Los residuos deben manipularse, almacenarse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local-nacional vigentes.