

# PAVIFER 430 – BARNIZ DE POLIURETANO CARROCERIA 2C

2 componentes

Cód: 1091/1092

## Descripción

Barniz transparente de alta calidad de dos componentes. La pintura seca presenta una dureza de porcelana con gran resistencia al exterior y al tránsito de todo tipo de vehículos. El producto tiene larga duración y gran resistencia a la abrasión tanto en interior como en exterior.

Se presenta en dos componentes denominados "Pavifer 430 – Barniz de poliuretano carrocerías" Componente A y "Catalizador Car, alifático" Componente B, los cuales se mezclan en una proporción en volumen de 3 partes del Componente A y 1 parte de catalizador, Componente B. Esta mezcla se realiza en el momento del uso, dejando reposar la misma 20 minutos antes de proceder a la aplicación. El producto mezclado tiene una duración de 6-8 horas.

## Propiedades

- Gran dureza
- Gran resistencia a los rayos solares
- Gran adherencia
- Acabado uniforme y decorativo
- La película tiene gran resistencia al agua, productos químicos agresivos,
- gases vapores y ambientes fuertemente ácidos y alcalinos
- Fácil aplicación y buena nivelación
- Buena resistencia a la abrasión

## Superficies de aplicación

Se puede aplicar sobre superficies de hormigón, ladrillo o tan diferentes como metales, piedra, madera, plástico, fibras y en general sobre la mayoría de los soportes con previa imprimación en función de los mismos. Puede ir directo sobre el galvanizado

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

## Características técnicas

<b>Color:</b>	Transparente
<b>Aspecto:</b>	Brillo o satinado
<b>Sólidos en volumen:</b>	45 +/- 2%
<b>Densidad:</b>	Componente base: 0,96 – 0,98 Componente catalizador: 0,95+-0,02
<b>Dilución:</b>	En “Disolvente Poliuretano” (Ferroluz). En el caso de precisar dilución, añadir un porcentaje del 5 a 10% del disolvente citado anteriormente.
<b>Secado</b>	Al polvo: 30 minutos
<b>Repintado:</b>	Total: 6 horas mínimo
<b>Rendimiento teórico:</b>	24 horas mínimo; máximo 5 días
<b>Pot-Life:</b>	11-12 m <sup>2</sup> / litro
<b>Espesor de película seca recomendado:</b>	6-8 horas 30-35 micras
<b>Proporción mezcla vol:</b>	3 Lt./ 1 Lt.
<b>Aplicación:</b>	Brocha, pistola
<b>Condiciones de aplicación</b>	Aplicar con temperaturas superiores a 8º C y humedad relativa inferior al 60%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse por encima de este límite. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío

## Modo de empleo

### HORMIGON Y LADRILLO:

- ♣ El soporte debe estar limpio y seco, exento de grasas, aceites, óxido, etc. Eliminar mediante procedimientos manuales o mecánicos.
- ♣ Sellado: Aplicar una o dos capas de “PAVIFER 300 – IMPRIMACION SELLANTE EPOXI 2C” en dilución 25% con “Disolvente Poliuretano” Dejar secar 12 horas a 20º C entre capas.
- ♣ Acabado: Aplicar una o dos capas de “PAVIFER 430 – BARNIZ DE POLIURETANO CARROCERIA”. Dejar secar mínimo 12 horas a 20º C entre capas

### ACERO Y GALVANIZADO:

- ♣ El soporte debe estar limpio y seco, exento de grasas, aceites, óxido, etc. Eliminar mediante procedimientos manuales o mecánicos.
- ♣ Sellado: Aplicar una o dos capas de “PAVIFER 430 – BARNIZ DE POLIURETANO CARROCERIA” en dilución 25% con “Disolvente Poliuretano” Dejar secar 12 horas a 20º C entre capas.
- ♣ Acabado: Aplicar una o dos capas de “PAVIFER 430 - BARNIZ DE POLIURETANO CARROCERIA 2C”. Dejar secar mínimo 12 horas a 20º C entre capas.

#### **MADERA:**

- ♣ Eliminar aceite, grasa y suciedad con detergente neutro o con amoníaco diluido un 15% con agua. Lavar con agua abundante y dejar secar.
- ♣ Eliminar la pintura envejecida o en mal estado mediante procedimientos mecánicos o manuales. Sellado: Aplicar una o dos capas a brocha de "PAVIFER 430 - BARNIZ DE POLIURETANO CARROCERIA 2C" en dilución con Disolvente Poliuretano a un 25%,. Dejar secar 24 horas a 20º C entre capas.
- ♣ Proceder a un lijado superficial.
- ♣ Acabado: Aplicar una o dos capas de "PAVIFER 430 - BARNIZ DE POLIURETANO CARROCERIA 2C". Dejar secar mínimo 12 horas a 20º C entre capas.

#### **Observaciones**

**Tiempo de almacenaje:** 24 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35ºC

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.